



VELBIT

VELBIT SELF G 3

SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS
Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU
ZE SKELNÉ TKANINY A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM



CHARAKTERISTIKA A ÚČEL POUŽITÍ

VELBIT SELF G 3 se používá jako spodní případně pojistná hydroizolační vrstva ve skladbách střešních pláštů. Nejčastěji se pokládá jako hydroizolační vrstva přímo na desky z pěnového polystyrenu. Samolepící pásky lze také použít jako podkladní vrstvu u hydroizolací spodní stavby.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Role se přepravují v dopravních prostředcích ve vertikální poloze v jedné vrstvě a to v originálním balení na paletách. Po vyjmutí role z palety musí být role skladování ve vertikální poloze. Role musí být chráněny před mechanickým poškozením, přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

SKLADBA PÁSU



VLASTNOSTI	Jednotka	Hodnoty	Zkušební metoda
Délka minimálně	m	10	ČSN EN 1848 - 1
Šířka minimálně	m	0,99	ČSN EN 1848 - 1
Tloušťka pásu	mm	$3,0 \pm 0,2$	ČSN EN 1849 - 1
Tahové vlastnosti			
- tahová síla podél	N/50mm	1100 ± 150	ČSN EN 12311 - 1
- tahová síla příčně	N/50mm	1600 ± 150	ČSN EN 12311 - 1
- protažení podél	%	9 ± 2	ČSN EN 12311 - 1
- protažení příčně	%	9 ± 2	ČSN EN 12311 - 1
Ohebnost za nízkých teplot	°C	-20	ČSN EN 1109
Odolnost proti protrhání			
- podél	N	300 ± 50	ČSN EN 12310 - 1
- příčně	N	250 ± 50	ČSN EN 12310 - 1

Více informací v technickém listu. Ke stažení na www.velbit.cz.